



Magnoply MF ist für glatte, fugenarme Betonoberflächen nach DIN 18202/3 Zeile 5/6 geeignet. Es können matte, planebene Oberflächen erzielt werden.

Die spezielle alkaliresistente Melaminoberflächenbeschichtung zeichnet sich durch einen reduzierten Wasserdurchgangswert, eine erhöhte Lichtbeständigkeit und eine verbesserte Robustheit aus.

Magnoply MF

- 3-fache Großflächenschalungsplatte aus einem Holzwerkstoffträger und beidseitig 2 mm starken Deckfurnieren
- Melaminharzfilmbeschichtung 550 g/m² je Seite
- Kanten versiegelt

WICHTIGE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- alkaliresistente Oberfläche
- deutlich reduzierter Wasserdurchgangswert
- erhöhte Lichtbeständigkeit



TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Abmessung mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Biege-E-Modul (N/mm ²)		Biegefestigkeit (N/mm ²)	
				längs	quer	längs	quer
Magnoply MF	2000 x 5200	21	14,3	4950	3500	38	27

Toleranzen
nach DIN 68791

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Achtung Richtwerte,
keine zugesicherten
Eigenschaften

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung

