



# HOLZWERKER



## ÖL-BEIZE

Zum Färben von Holzoberflächen



H-3501  
Weiß



H-3518  
Lichtgrau



H-3512  
Silbergrau



H-3514  
Graphit



H-3590  
Schwarz



H-3516  
Jatoba



H-3541  
Havanna



H-3543  
Cognac



H-3564  
Tabak



H-3519  
Natural



1 ANSTRICH

### PRODUKTINFO

Holzwerker Öl-Beize erlaubt eine intensive Färbung von Holzfußböden und Möbeloberflächen. Sie ist durch die spezielle Öl-Kombination professionell ansatzfrei zu verarbeiten. Eine transparente, leicht gebeizte Optik erhält man durch Spachteln und maschinelle Bearbeitung mit einem Pad. Für einen dauerhaften Schutz mit Hartwachs-Öl farblos endbehandeln. Der Anstrich ist diffusionsoffen und atmungsaktiv.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Alle Holzböden, z.B. Massivholzdielen, Landhausdielen, Parkett, Schiffsböden, OSB- und Korkfußböden sowie Treppen und Möbeloberflächen.

### INHALTSSTOFFE

Auf der Basis natürlicher, pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Leinöl, Sojaöl, Distelöl), Eisenoxid-Pigmente und organische Pigmente, Titandioxid-Weißpigment, Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive, entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). Dieses Produkt erfüllt gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC) den zulässigen VOC-Gehalt von max. 500 g/l (Kat. A/1 (2010)).

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 0,90 - 1,15 g/cm<sup>3</sup>  
Viskosität: 30 - 45 s (4 mm, DIN 53211)  
Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos  
Flammpunkt: > 60°C nach DIN 53213

### LAGERFÄHIGKEIT

Trocken und gut verschlossen 5 Jahre und länger. Frostunempfindlich.

### VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 20% Holzfeuchte). Alte Farb- und Lackanstriche müssen entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Kleine Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz mit Osmo Holzpaste ausfüllen. Die Holzoberfläche sorgfältig abschleifen, mit grobem Schleifpapier beginnen. Endschliff für Fußböden P120-150, für Möbeloberflächen P220-240. Vor dem Ölen die Oberfläche durch Fegen und Saugen vom Schleifstaub befreien.

### VERARBEITUNG

Holzwerker Öl-Beize ist streichfertig. Gründlich umrühren. Das Anstrichergebnis ist sehr abhängig von der Holzbeschaffenheit (Holzart, Schliff, etc.) und der Auftragsweise! Daher ist grundsätzlich ein repräsentativer Probeanstrich/Anstrichaufbau vorzunehmen!  
**Transparentfarbig:** Mit Osmo Fußbodenstreichbürste, Osmo Mikrofaserrolle oder Spachtel sehr dünn in Holzmaserrichtung auf das saubere und trockene Holz auftragen und mit einem weißen Pad gleichmäßig einmassieren. Bei guter Belüftung trocknen lassen.  
**Intensivfarbig:** Wird eine intensivere Farbgebung gewünscht, einen dünnen Auftrag mit der Osmo Fußbodenstreichbürste oder Mikrofaserrolle in Holzmaserrichtung vornehmen und gründlich ausstreichen. Tipp: Mit einer unbenutzten Mikrofaserrolle lassen sich etwaige Pinselspuren binnen 30 Minuten nach Auftrag verschleichen. Bei guter Belüftung trocknen lassen. Wird eine noch intensivere Färbung gewünscht, einen zweiten sehr dünnen Auftrag mit der Fußbodenstreichbürste, der Mikrofaserrolle oder Spachtel vornehmen und mit einem Pad einmassieren. Kleine Flächen (z.B. Möbel) können auch direkt mit einem Lappen behandelt werden.



# HOLZWERKER

Wir empfehlen in jedem Fall einen dünnen Endanstrich mit dem farblosen Holzwerker Hartwachs-Öl. Vor der Endbehandlung auf gute Durchtrocknung der Öl-Beize achten.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Mit Osmo Pinselreiniger (benzolfrei).

## TROCKENZEIT

Ca. 12 Stunden (bei Normklima, 23°C/50% rel. Luftfeuchte). Gut lüften. Bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

## HINWEISE

Im Schrankinneren und Schubladen max. 1 x dünn mit einem Lappen aufbringen. Für dunkle und inhaltsstoffreiche Hölzer (z.B. Wenge, Mahagoni, Merbau) empfehlen wir die Behandlung mit Holzwerker Hartwachs-Öl 2K oder mit Osmo Klarwachs.

Farbton H-3501 Weiß: Von einer weiß-deckenden Oberfläche für Fußböden raten wir aufgrund der Empfindlichkeit und der naturbedingten Gildung ab.

Farbton H-3519 Natural: Hier empfehlen wir nur einen dünnen Auftrag mit der Fußbodenstreichbürste oder der Mikrofaserrolle und nach Trocknung einen Endanstrich mit dem farbloser Holzwerker Hartwachs-Öl. Man erhält eine natürliche Oberfläche - das Holz wird nicht angefeuert. Auf dunklen / rötlichen Hölzern zeigt sich eine leicht weiß gekalkte Oberfläche.

## SICHERHEITSRATSCHLÄGE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

## GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 2,5 l



ÖL-BASIS



Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. Stand 01/13